

ARGAPRIMER®

PRODUTO

ARGAPRIMER® é uma argamassa que regulariza e ao mesmo tempo sela a superfície para recebimentos de outros tipos de revestimentos, bloqueando a passagem de umidade.

É um sistema bicomponente de emulsão acrílica, cimento e aditivos.

ARGAPRIMER® deve ser utilizado em combinação com produto **REPAROX®** Parede, consultar dep. técnico.

SEGMENTOS DE USO

- Correções de parede;
- Correções de concreto;
- Correções de piscinas;
- Correções de rodapés com umidade.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas (alvenaria)

Aplicar **ARGAPRIMER®** diretamente sobre a superfície da alvenaria. A superfície deverá estar livre de poeira, contaminantes e outros elementos que possam prejudicar a aderência.

Superfícies que tenham deslocamento.

Remover todo reboco existente até chegar na alvenaria e fazer uma limpeza fina removendo partículas soltas e o pó.

PREPARO DO PRODUTO

Mistura: 1 parte do componente B (pó) para 2 partes do componente A (líquido).

Num recipiente adequado, coloque o componente A(líquido) em seguida, adicione o componente B(pó) e misture mecanicamente por 3 a 5 minutos até obter uma pasta homogênea e sem grumos. Tempo de uso após mistura de 25 a 40 minutos. **NÃO MISTURAR ÁGUA.**

APLICAÇÃO DO PRODUTO

ARGAPRIMER® desse ser aplicado diretamente sobre a alvenaria de forma que fique bem consistente.

Antes de iniciar a aplicação deve ser feito reparos localizados preenchendo as cavidades profundas, após a cura dos reparos umedecer a superfície com água.

A aplicação deve ser feita utilizando desempenadeira, trincha ou pincel, com mínimo de 3 camadas.

Aplicar sempre em demãos cruzadas em camadas uniforme, entre a 2ª e 3ª demão reforçar com tela de poliéster malha 2x2mm.

Intervalo entre uma demão e outra de 4 horas.

BENEFÍCIOS

- Evita a formação de mofo e umidade;
- Fácil aplicação;
- Resistente a pressões de água negativa e positiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARGAPRIMER® parte "A"		ARGAPRIMER® parte "B"	
Aspecto	líquido viscoso	Aspecto	pó
Cor	branca	Cor	cinza
PH	7 à 9		
Embalagem	2 - 6 kg	Embalagem	7Kg – 21Kg
Resistência de aderência		05,5 Mpa segundo Norma 12171 mim. 0,25 Mpa	
Temperatura de aplicação		5° à 35° C	
Embalagem		Kit 9Kg e 27Kg	

CONSUMO

ARGAPRIMER®: 1 Kg/m² por demão.

O consumo pode ser alterado em função da superfície.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação).

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

ARGAPRIMER® deve ser armazenado em local seco e ventilado a 25°C.

GARANTIA

A **Reis e Reis** garante a qualidade e isenção de defeitos de fabricação, desde que o produto seja corretamente aplicado, respeitando as condições desta Ficha Técnica. De acordo com a norma NBR-11905, o produto deve ser utilizado em estruturas estáticas, ou seja, livres de movimentação. Caso ocorra abertura de trincas na estrutura, deve-se consultar o projetista para que seja feita a correção estrutural e posteriormente a reaplicação do produto. **PROBLEMAS ESTRUTURAIIS NÃO SÃO COBERTOS POR ESSA GARANTIA.**

VALIDADE: 12 meses

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, VIDE RODAPÉ.