

Primer RU Antiumidade

VINILIC PRO 2R

PRODUTO

VINILIC PRO 2R é um promotor de adesão bicomponente a base de resina epóxi que retém a umidade na superfície do concreto. Indicado para selamento e imprimação em concreto e superfícies térreas que apresentam umidade ascendente.

SEGMENTO DE USO

Pisos de concreto com fck $\geq$ 20 Mpa;
Argamassa de contra piso;

PREPARO DE APLICAÇÃO

Produto bicomponente. Deve-se misturar o componente (A) com o componente (B), utilizando misturador mecânico de baixa rotação. Tempo de utilização na embalagem de 30min a uma temperatura de 25°C.

ATENÇÃO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO

O substrato de concreto deve estar totalmente curado firme e isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam características de desmoldantes.

A aplicação deve ser feita na base do concreto ou no contrapiso, não é recomendado que se faça sobre o estuque.

Em casos onde se tenha lençol freático atuante com pressão acima de 50mca, se faz necessário fazer também uma drenagem para aliviar a pressão da coluna d'água, neste caso deve consultar departamento técnico.

APLICAÇÃO: Aplicar utilizando rolo de lã baixo em duas demãos sem deixar falhas. Intervalo entre uma demão e outra de máximo de 24 horas.

CONSUMO INDICADO: mínimo 0,350 Kg/m² em duas demãos.

O consumo do produto pode variar em função da textura, nivelamento e condição climática.

OBS: Caso aplique as duas (2) demãos e o produto não fique como um verniz sobre a superfície, deve aplicar uma terceira (3) demão.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas de trabalho com solventes aromáticos em quanto o produto estiver molhado.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

Propriedade	Parte A - Resina	Parte B - Endurecedor	Resultado
Cor	incolor	castanho	caramelo
Pot-life (tempo de manuseio)	25°C		30 min
Tempo de secagem	25°C		8 a 12 horas
Resistência pressão negativa e positiva	NBR10787:11		50 mca
Aderência em contrapiso após 7 dias	NBR15258:05		$\geq$ 2,5 MPa
Embalagem	Kit A+B		3,3 Kg

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenada em local seco, arejado e coberto, em temperatura inferior a 25°C.

VALIDADE: 9 meses a contar da data de fabricação, na embalagem lacrada original.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda
Rua Wilton Reis Costa, 220
Eldorado Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos / SP CEP 12238-574
Fone/Fax: (12) 3966.9977
e-mail: vendas@reisereis.com.br
www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.